

# BKM KS Glättspachtel

Glättspachtel zur Oberflächenbeschichtung der BKM KS Klimaplatte PRO, diffusionsoffen  
Technisches Datenblatt

Art.-Nr.: H-001-959

## Produktbeschreibung

### Eigenschaften

- Leichtgängige Verarbeitung
- Schimmelpilzhemmend
- Kapillarleitend
- Diffusionsoffen
- Hoch alkalisch
- Fein schleifbare Oberfläche

### Technische Daten

<b>Schüttdichte:</b>	1,1 kg / Liter
<b>Farbe:</b>	weiß
<b>Körnung:</b>	< 0,2 mm
<b>Schichtdicke:</b>	1 – 2 mm
<b>Mischverhältnis:</b>	ca. 7,0 Liter Wasser pro 15 kg-Sack
<b>Verbrauch:</b>	ca. 1,1 kg / m <sup>2</sup> je mm Schichtdicke
<b>Verarbeitungszeit:</b>	ca. 2 Stunden (bei +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	+5 °C bis +30 °C
<b>Überarbeitung:</b>	schleifbar nach 24 Stunden Trocknung

### Anwendungsgebiete

BKM KS Glättspachtel ist eine diffusionsoffene Oberflächenbeschichtung für die BKM KS Klimaplatte PRO zur Verwendung im Innenbereich.

Er eignet sich auch für Spachtelungen auf anderen mineralischen Untergründen, darf aber nicht als Fliesenuntergrund verwendet werden.

BKM KS Glättspachtel ist ein Trockenmörtel der auch zu Egalisierung von Stoßfugen geeignet ist, sowie zum Abglätten von Kalkinnenputz und als Grundlage für eine nachfolgende Bearbeitung mit BKM Bio-Innenfarbe.

## Produktverarbeitung

### Untergrundvorbereitung

Der mineralische Untergrund muss fest, haft-, tragfähig und sauber sein. Haftmindernde Stoffe (z.B. Staub, Schmutz, Farbe, Öl, Bitumen, lose Putzreste) sind zu entfernen. Stark saugende Untergründe sind mit BKM Putzgrund vorbehandelt werden. Bevor die BKM KS Glättspachtel aufgetragen werden kann, muss die Grundierung restlos abgetrocknet sein.

### Auftrag

Die BKM KS Glättspachtel mit ca. 7,0 l sauberem Wasser und einem langsam laufenden Rührwerk intensiv und homogen vermischen, bis eine knotenfreie und geschmeidige Masse

entsteht. Die fertige BKM KS Glättspachtel wird mit einer rostfreien Glättkelle aufgespachtelt und geglättet. Der Auftrag sollte zweilagig in einer Schichtdicke von 1 - 2 mm (Rissgefahr bei dickeren Schichten) erfolgen. Zur Armierung der Spachtelschicht kann ein Putzgewebe als Armierungseinlage deckend „frisch in frisch“ eingelegt werden. Bei der Anwendung mit der BKM KS Klimaplatte PRO wird der Einsatz eines Putzgewebes empfohlen.

## Hinweise

Angesteifte BKM KS Glättspachtel darf weder mit Wasser noch mit frischer Glättspachtel wiederaufgerührt werden. Die angeführten Zeitangaben gelten für den normalen Temperaturbereich +20 °C bei ca. 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Die BKM KS Glättspachtel ist vor zu schnellem Wasserentzug z. B. bei Zugluft und thermischer Belastung, zu schützen.

### Verpackungseinheit

15 kg-Sack / 48 Sack-Palette / H-001-959

### Lagerung

Auf trockenen Paletten vor Feuchtigkeit geschützt, in geschlossenen Gebinden ca. 9 Monate.

### Reinigung

Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

### Ökologie

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Leere Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

## Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle

Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

**Weitere Informationen finden Sie auf:**

**[www.bkm-mannesmann.de](http://www.bkm-mannesmann.de)**