

# BKM KS Spezialkleber

Dünnbettmörtel zum Verkleben von BKM KS Klimaplatte PRO auf mineralischen Untergründen, sulfatbeständig  
Technisches Datenblatt

Art.-Nr.: H-001-958

## Produktbeschreibung

### Eigenschaften

- Wasserfest, sowie wärme- und witterungsbeständig
- Für gipshaltige Untergründe im Innenbereich
- Hydraulisch aushärtend
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Mineralfaserfrei

### Technische Daten

<b>Material:</b>	chromatarm, enthält PZ Klinker
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	nicht unter 5 °C verarbeiten
<b>Ergiebigkeit:</b>	ca. 5 – 6 m <sup>2</sup> / 25 kg-Sack
<b>Trockenrohichte:</b>	1.410 kg/m <sup>3</sup>
<b>Haftzugfestigkeit:</b>	> 200 kPa
<b>Brandverhalten:</b>	Klasse A1 nach DIN EN 13501-1
<b>Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl <math>\mu</math>:</b>	13

### Anwendungsgebiete

BKM KS Spezialkleber dient zur Verklebung der BKM KS Klimaplatte PRO und ist auch anwendbar auf gipshaltigen Putzen, mit einer Mindeststärke von 10mm und sauberen sowie tragfähigen mineralischen Untergründen.

## Produktverarbeitung

### Untergrundvorbereitung

Folgende Voraussetzungen müssen für das Aufbringen von BKM KS Spezialkleber auf mineralischen Untergründen erfüllt sein.

- Frei von haftungsmindernden Anstrichen, Tapeten, Öl, Bitumen, und Salzen.
- Sauber, tragfähig und spannungsfrei
- Dauerhaft geschützt gegen aufsteigende Feuchtigkeit und/oder seitlicher Durchfeuchtung.
- Schimmelfrei

### Verarbeitung

BKM KS Spezialkleber mit ca. 7,5 l Wasser und mittels geeignetem Mischgerät gründlich mischen, bis eine verarbeitungsgerechte knotenfreie Konsistenz erreicht ist (Mischzeit mind. 3 Min.).

Weitere Teilmengen werden im Verhältnis von ca. 0,3 l Wasser je kg BKM KS Spezialkleber angemischt. BKM KS Spezialkleber ist nach dem Anmischen verarbeitungsfertig. Es sollte nicht mehr Kleber angemischt werden, als in ca. 2 Stunden verarbeitet werden kann. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes (z. B. stark saugend) ist die Fläche mit BKM Putzgrund vorzubehandeln. Nach ggf. notwendigen Ausgleichsarbeiten mit Ausgleichsputz den angemischten BKM KS Spezialkleber als

Kontaktschicht auf den Untergrund mit einer geeigneten Zahnkelle ( $\geq 10$  mm) waagrecht und jeweils nur für eine Platte aufziehen. Anschließend wird die Dämmplatte auf der frischen Kontaktschicht durch leichtes Eindrücken vollflächig verklebt (Kammbettverfahren).

## Hinweise

Angesteifte BKM KS Glättspachtel darf weder mit Wasser noch mit frischer Glättspachtel wiederaufgerührt werden. Die angeführten Zeitangaben gelten für den normalen Temperaturbereich +20 °C bei ca. 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Die BKM KS Glättspachtel ist vor zu schnellem Wasserentzug z. B. bei Zugluft und thermischer Belastung, zu schützen.

### Verpackungseinheit

25 kg-Sack / 42 Sack-Palette / H-001-958

### Lagerung

Auf trockenen Paletten vor Feuchtigkeit geschützt, in geschlossenen Gebinden ca. 9 Monate.

### Reinigung

Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

### Ökologie

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Leere Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

## Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

**Weitere Informationen finden Sie auf:**

**[www.bkm-mannesmann.de](http://www.bkm-mannesmann.de)**