

BKM BM BohrlochMörtel

Einkomponentiger Hybridmörtel

Technisches Datenblatt

Art.-Nr.: H-001-924 7,5kg Beutel im Eimer
Art.-Nr.: H-001-925 15kg (2 x 7,5kg) Beutel im Eimer

Produktbeschreibung

Wasserdichter, riss- und schrumpffrei aushärtender Mörtel zur kraftschlüssigen Verfüllung von Bohrlöchern.

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
Verarbeitungszeit: 20 - 30 Minuten
Max. Bauteiltemperatur: +40 °C
E-Modul: > 10000

Anwendungsgebiete

- Wasserdichter Verschluss von Bohrlöchern nach Mauerwerksinjektionen

Produktverarbeitung

Verarbeitung (Bohrlochmörtel)

BKM BM mit ca. 1,3l sauberem Leitungswasser pro 7,5 kg Beutel Trockenmörtel mindestens 3 Minuten zu einer spachtelfähigen und klumpenfreien Masse anmischen. BKM BM innerhalb von 15 Minuten verarbeiten.

Hinweise

Verpackungseinheit

7,5 kg Beutel im Eimer Art.-Nr. H-001-924
15 kg (2x7,5 kg Beutel im Eimer) Art.-Nr. H-001-925

Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung

Trocken in verschlossenem Gebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer Produkte liegt beim Anwender, da die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die Qualität unserer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen zu, ohne dabei eine Garantie für deren erfolgreiche Verarbeitung zu übernehmen. Unsere technischen Datenblätter stellen Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings lassen sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusicherungen von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten, die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.bkm-mannesmann.de

