

# BKM DM Express

Schnellabbindender DichtkehlenMörtel  
Technisches Datenblatt

Art.-Nr.: H-001-996 25 kg Gebinde

## Produktbeschreibung

BKM DM Express ist ein nicht kapillar leitender, Wasserundurchlässiger, schnell abbindender und faserarmierter Trockenmörtel.

### Eigenschaften

- Schnelle Abbindung
- Faserarmiert
- Wasserundurchlässig (bis ca. 2 bar je nach Untergrund)
- Schwindfreie Aushärtung
- Hohe Untergrundhaftung
- Ansatzlos ausziehbar

### Technische Daten

**Basis:** Zement, Additive, Kunststofffasern, Beschleuniger

**Farbe:** grau

**Konsistenz:** spachtelfähig

**Größtkorn:** max. 2 mm

**Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +30°C

**Verarbeitungszeit:** ca. 15 Minuten, temperaturabhängig

**Erstarrungsbeginn(20°C):** ca. 40 Minuten, temperaturabhängig

**Zeit zwischen zwei Aufträgen:** 1-2 Stunden  
(abhängig von Temperatur und Luftfeuchte)

### Anwendungsgebiete

BKM DM Express wird zum Herstellen von Dichtkehlen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Eine weitere Anwendung ist die Verdämmung von Rissen bei der Rissanierung.

## Produktverarbeitung

### Untergrundvorbereitung

Geeignete Untergründe sind Beton und Ziegelmauerwerke welche fest, tragfähig und frei von Verschmutzungen sein müssen. Vor dem Auftrag ist der Untergrund mattfeucht vorzunässen.

### Verarbeitung

BKM DM Express wird mit sauberem Wasser (ca. 4 l pro 25 kg) verarbeitungsgerecht gemischt. Der Wasserbedarf kann verarbeitungsbedingt leicht angepasst werden. Den Mörtel in ein sauberes Gefäß geben und portionsweise unter langsamem Rühren so viel Wasser zufügen, bis die gewünschte stehende Konsistenz erreicht ist. Eine Mischzeit von mind. 3 Minuten mit geeignetem Rührgerät ist einzuhalten. In Innenräumen sollte die relative Luftfeuchtigkeit 65% nicht überschreiten.

### Verbrauch

ca. 3kg/m

## Hinweise

### Verpackungseinheit

25 kg Gebinde

Art.-Nr. H-001-996

Palettenbesatz 42 Säcke a. 25kg

### Lagerung

6 Monate

(frostfrei und trocken, + 5 C bis + 25 C im Originalgebinde)

## Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer Produkte liegt beim Anwender, da die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die Qualität unserer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen zu, ohne dabei eine Garantie für deren erfolgreiche Verarbeitung zu übernehmen. Unsere technischen Datenblätter stellen Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings lassen sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusicherungen von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten, die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung erforderlich.

### Weitere Informationen finden Sie auf:

[www.bkm-mannesmann.de](http://www.bkm-mannesmann.de)