

BKM FP Feinputz

Feinputz für BKM SP Sanierputz Oberflächen
Technisches Datenblatt

Art.-Nr.: H-001-907

Produktbeschreibung

BKM FP ist ein weißer, mineralischer Trockenmörtel gem. DIN EN 998-1 aus mineralischen Bindemitteln und Gesteinskörnungen. BKM FP ist chromatarm.

Eigenschaften

- Werk trockenmörtel
- Schnell abbindend
- Systembestandteil
- Maschinenverarbeitbar
- Chromatarm

Technische Daten

Basis:	Werk trockenmörtel
Farbe:	weiß
Körnung:	0 – 0,4 mm
Verarbeitungstemperatur:	ab + 5°C bis + 30°C
Verarbeitungszeit:	ca. 1 Stunde
Wasserbedarf:	ca. 10 l je 30 kg
Luftgehalt:	ca. 26 Vol.-%
Trockenrohichte:	ca. 1.500 kg/m ³
Haftzugfestigkeit (Bruchbild):	> 0.08 N/mm ²
Wasseraufnahme:	W 0
Wasserdampfdurchlässigkeit:	< 15
Verbrauch:	ca. 1,4 kg je mm Schichtdicke

Alle Angaben sind Laborwerte.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Sicherheitsdatenblättern und den Gebindeetiketten sind zu beachten.

GISCODE: ZP1

Anwendungsgebiete

BKM FP dient zum dünnschichtigen überarbeiten von Mauerwerk und mineralischem Putz, insbesondere BKM SP, um eine feinkörnige Oberflächenstruktur zu erzielen (Korngröße bis 0,4 mm).

Produktverarbeitung

Untergrund von Staub und losen Teilen säubern und mit Bürste vornässen. Nicht bei Temperaturen unter + 5°C, bei zu erwartendem Frost sowie auf gefrorenem Untergrund verarbeiten.

BKM FP mit sauberem Wasser knollenfrei anrühren. Wasserbedarf ca. 10 Liter pro 25 kg Sack. Mit der Bürste aufstreichen und strukturieren bzw. an die vorhandene Putzstruktur angleichen oder mit Traufel aufziehen und mit Schwammscheibe feinfilzen. Angemischter Feinspachtel innerhalb von einer Stunde verarbeiten. Flächen bei warmer und trockener Witterung während der Erhärtungsphase feucht halten (Abhängen mit feuchten Tüchern, vorsichtiges Nachnässen). BKM FP kann nach ca. 2 Wochen mit Sanierputzfarbe oder Kalkfarbe überarbeitet werden.

Hinweise

Verpackungseinheit

25 kg Sack

Lagerung

6 Monate
(kühl und trocken im Originalgebilde).

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer Produkte liegt beim Anwender, da die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die Qualität unserer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen zu, ohne dabei eine Garantie für deren erfolgreiche Verarbeitung zu übernehmen. Unsere technischen Datenblätter stellen Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings lassen sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusicherungen von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten, die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.bkm-mannesmann.de