

# BKM FP Revoque fino

Revoque fino para superficies de restauración BKM SP

Ficha técnica

N.º de art.: H-001-907

## Descripción del producto

BKM FP es un revoque seco mineral, blanco, según DINEN 998-1, a base de aglomerantes minerales y áridos. BKM FP es bajo en cromato.

### Características

- Mortero seco de fábrica
- Fraguado rápido
- Componente del Sistema
- Procesable a máquina
- Bajo en cromato

### Datos técnicos

<b>Base:</b>	mortero seco premezclado
<b>Color:</b>	blanco
<b>Granulometría::</b>	0 – 0,4 mm
<b>Temperatura de aplicación:</b>	de + 5°C a + 30°C
<b>El tiempo de aplicación:</b>	aprox. 1 hora
<b>Necesidad de agua:</b>	aprox. 10 l por 30 kg
<b>Contenido de aire:</b>	aprox. 26 Vol.-%
<b>Densidad aparente seca:</b>	aprox. 1.500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Resistencia a la tracción adhesiva (patrón de fractura):</b>	> 0.08 N/mm <sup>2</sup>
<b>Absorción de agua:</b>	W 0
<b>Permeabilidad al vapor de agua:</b>	< 15
<b>Consumo:</b>	aprox. 1,4 kg por mm de grosor de capa

### Todos los datos son valores de laboratorio.

Deben respetarse las indicaciones de peligro y las advertencias de seguridad que figuran en las fichas de datos de seguridad y en las etiquetas de los envases.

**GISCODE: ZP1**

### Campos de aplicación

BKM FP se utiliza para el acabado en capa fina de mampostería y revoque mineral, especialmente BKM SP, para conseguir una estructura superficial de grano fino (tamaño de grano de hasta 0,4 mm).

## Procesamiento de productos

Limpiar el sustrato de polvo y partículas sueltas y humedecer previamente con un cepillo. No aplicar a temperaturas inferiores a + 5°C, cuando se prevean heladas o sobre soportes congelados. Mezclar BKM FP con agua limpia hasta que no queden grumos. Necesidad de agua aprox. 10 litros por saco de 25 kg. Aplicar con brocha y estructurar o adaptar a la estructura de enlucido existente o aplicar con llana y fieltro fino con disco de esponja. Aplicar sobre superficies en tiempo cálido y seco.

Mantener húmedo durante la fase de endurecimiento (colgar con paños húmedos, volver a humedecer con cuidado). BKM FP puede recubrirse con yeso de restauración o pintura a la cal después de aprox. 2 semanas.

## Notas

### Unidad de embalaje

Bolsa de 25 kg

### Almacenamiento

6 meses

(fresco y seco en el envase original).

## Observaciones

La información anterior, en particular las sugerencias de procesamiento y uso de nuestros productos, se basan en nuestros conocimientos y experiencia en circunstancias normales, siempre que los productos se hayan almacenado y aplicado correctamente. Debido a los diferentes materiales, sustratos y condiciones de trabajo divergentes, no se puede justificar una garantía de un resultado de trabajo o una responsabilidad, sea cual sea la relación jurídica, a partir de estas instrucciones ni de los consejos verbales, a menos que se nos acuse de dolo o negligencia grave a este respecto. A este respecto, el usuario debe demostrar que todos los conocimientos necesarios para una evaluación adecuada y prometedora por parte de BKM fueron facilitados a BKM por escrito, a tiempo y en su totalidad. El usuario debe comprobar la idoneidad de los productos para la aplicación prevista. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en las especificaciones de los productos.

Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros.

Se aplica la última hoja de datos del producto, que deberá solicitarnos. La responsabilidad del éxito de la aplicación de nuestros productos recae en el usuario, ya que el uso escapa a nuestro control. No obstante, aseguramos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y entrega, sin garantizar el éxito de su aplicación. Nuestras fichas técnicas representan consejos basados en nuestros mejores conocimientos, pero de ellas no puede derivarse ninguna obligación. Se requiere nuestro consentimiento por escrito para garantizar propiedades y posibilidades de aplicación que vayan más allá de la información registrada en las fichas técnicas.

### Puedes encontrar más información en:

[www.bkm-mannesmann.de](http://www.bkm-mannesmann.de)