

BKM VM Mortero premezclado

Mortero mineral de repulverización

Ficha técnica

N.º de art.: H-001-905

Descripción del producto

Datos técnicos

Base:	mortero seco premezclado
Color:	gris
Consumo de agua:	aprox. 5,5–6 l/25-kg saco
Tiempo de trabajo:	aprox. 2 horas a +23°C y 50 % de humedad relativa

Consumo:

Ø aprox. 3,0 kg/m²/mm como imprimación (superficie completa)
Ø aprox. 1,5 kg/m²/mm (reticulado-semi-cubierta)

Forma de suministro: sacos de 25 kg

Temp. procesamiento/sustrato: +5°C bis +30°C

Almacenamiento: en seco,
12 meses en envases originales cerrados,
consumir inmediatamente los envases abiertos.

Campos de aplicación

Como imprimación de revocos (imprimación de adherencia) para la aplicación de revocos minerales, como BKM SP, sobre soportes minerales portantes.

Procesamiento de productos

Sustrato

BKM VM debe aplicarse sobre una superficie de carga, en gran parte plana. La superficie debe ser autónoma, estar libre de polvo y de sustancias que reduzcan la adherencia (por ejemplo, aceites o pinturas). El sustrato puede estar húmedo pero no mojado. Las juntas de mampostería dañadas deben rasparse hasta una profundidad de aprox. 2 cm.

Procesamiento

BKM VM se mezcla sin grumos añadiendo aprox. 5,5-6 litros de agua. El material debe aplicarse en forma de red según las reglas reconocidas de la técnica de enlucido. Si BKM VM se aplica en un sistema con lechadas de sellado minerales, debe aplicarse sobre toda la superficie. BKM VM debe aplicarse con un espesor máximo de 5 mm sobre un sustrato ligeramente prehumedecido. BKM VM puede aplicarse con todas las bombas de mezcla continua habituales.

Verbrauch

Ø aprox. 3,0 kg/m²/mm como imprimación (superficie completa)
Ø aprox. 1,5 kg/m²/mm (reticulado-semi-cubierta)

Notas

Proteger las superficies que no vayan a ser tratadas de los efectos del BKM VM.

Observar la ficha de datos de seguridad CE vigente.

GISCODE: ZP1

Unidad de embalaje

Bolsa de 25 kg
Palé (42 unidades)

Almacenamiento

En seco, 12 meses en el envase original cerrado,
Consumir inmediatamente los envases abiertos.

Observaciones

La información anterior, en particular las sugerencias de procesamiento y uso de nuestros productos, se basan en nuestros conocimientos y experiencia en circunstancias normales, siempre que los productos se hayan almacenado y aplicado correctamente. Debido a los diferentes materiales, sustratos y condiciones de trabajo divergentes, no se puede justificar una garantía de un resultado de trabajo o una responsabilidad, sea cual sea la relación jurídica, a partir de estas instrucciones ni de los consejos verbales, a menos que se nos acuse de dolo o negligencia grave a este respecto. A este respecto, el usuario debe demostrar que todos los conocimientos necesarios para una evaluación adecuada y prometedora por parte de BKM fueron facilitados a BKM por escrito, a tiempo y en su totalidad. El usuario debe comprobar la idoneidad de los productos para la aplicación prevista. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en las especificaciones de los productos.

Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros. Se aplica la última hoja de datos del producto, que deberá solicitarnos. La responsabilidad del éxito de la aplicación de nuestros productos recae en el usuario, ya que el uso escapa a nuestro control. No obstante, aseguramos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y entrega, sin garantizar el éxito de su aplicación. Nuestras fichas técnicas representan consejos basados en nuestros mejores conocimientos, pero de ellas no puede derivarse ninguna obligación. Se requiere nuestro consentimiento por escrito para garantizar propiedades y posibilidades de aplicación que vayan más allá de la información registrada en las fichas técnicas.

Puedes encontrar más información en:

www.bkm-mannesmann.de