

# BKM SRA Voranstrich

## Technisches Datenblatt

Art.-Nr.: H-001-560

### Produktbeschreibung

Lösungsmittelfreie Grundierung für Verbundabdichtungen auf Basis Styrol-Butadien.

### Eigenschaften

- Lösemittelfreie Grundierung
- Geeignet für den Auftrag auf mineralischen Untergründen
- Verbessert die Haftung
- Vermeidet Schwindrisse von weiteren Beschichtungen

### Technische Daten

Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +25°C
Farbe:	milchig blau
Dichte:	1 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	9

### Anwendungsgebiete

Als Haftbrücke vor dem weiteren Auftrag von BKM SRA Flüssigfolie.

### Produktverarbeitung

#### Untergrundvorbereitung

BKM SRA Voranstrich muss auf einen trockenen Untergrund aufgebracht werden, der eben, tragfähig, sauber, fest und frei von haftmindernden Substanzen sein muss. Estriche dürfen eine Restfeuchte von 2,0 CM% (beheizt 1,8 CM%) nicht überschreiten.

#### Verarbeitung

Nach Aufrühren mit einem Quirl satt und gleichmäßig mittels Fellrolle, Pinsel oder Quast auftragen.

#### Verbrauch

Abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes: 100 bis 250 g/m<sup>2</sup>.

### Hinweise

#### Trockenzeit

Bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit 2 Stunden. Allgemein ist die Trockenzeit abhängig von verschiedenen Faktoren, wie Luft- und Raumtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds. Erst nach dem Trocknen des Voranstrichs können weitere Beschichtungen aufgebracht werden

### Hinweise für Folgearbeiten

Nach dem Trocknen des Voranstrichs können vorgesehene Produkte aufgebracht werden.

### Reinigung der Arbeitsgeräte

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Verpackungseinheit

2kg Kanister

### Lagerung

Im originalverschlossenen Gebinde 12 Monate.

### Gefahrenhinweise

Kein Gefahrstoff (nach Gefahrstoffverordnung)

### Ökologie

Reste und vollständig entleerte Verpackung können über den haushaltsüblichen Verpackungsmüll entsorgt werden.

### Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer Produkte liegt beim Anwender, da die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die Qualität unse-

rer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen zu, ohne dabei eine Garantie für deren erfolgreiche Verarbeitung zu übernehmen. Unsere technischen Datenblätter stellen Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings lassen sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusicherungen von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten, die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung erforderlich.

**Weitere Informationen finden Sie auf:**

**[www.bkm-mannesmann.de](http://www.bkm-mannesmann.de)**